

**SCHEDA TECNICA 10.02.51-ITA**  
**INTONACI DECORATIVI**



## JUBIZOL Unixil finish S 1.2

Intonachino silossanizzato strutturato ad effetto compatto

### 1. Descrizione, impiego

JUBIZOL Unixil finish S 1.2 si utilizza per realizzare lo strato finale nei sistemi di facciate JUB. Prodotto a base di leganti polimerici e caratterizzato dalla superficie granulare uniforme. Adatto alla protezione decorativa di superfici esterne di ogni tipo di edificio, anche edifici multipiano con sporgenze di tetto minime. Buona adesione su tutti i supporti edili dalla struttura finemente ruvida: intonaci classici in calce-cemento o cemento, calcestruzzo levigato, ma anche pannelli in fibrocemento, cartongesso, truciolo ecc.

Una curva granulometrica controllata e la combinazione tra addensanti e sostanze che trattengono l'acqua rendono possibile una straordinaria lavorabilità, un'applicazione più facile e allungano il tempo di lavorazione dell'intonachino. Un elevato contenuto di additivi silossanici nell'intonachino JUBIZOL Unixil finish 1,2 mm garantisce al prodotto un'ottima idrorepellenza ed un'elevata resistenza all'azione di gas inquinanti, raggi UV ed altri agenti atmosferici il che ne consente una lunga durata in tutte le condizioni climatiche. Si caratterizza inoltre per un'elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche. Grazie alla sua permeabilità è utilizzabile anche nei sistemi composti d'isolamento termico JUB su lana minerale. Il prodotto applicato è resistente all'infestazione di alghe e muffe, perciò non è necessario aggiungere sostanze biocide prima dell'applicazione.

### 2. Confezionamento e tinteggio

Contenitori in plastica da 25 kg:

- bianco (codice su cf.1001)
- tinte della cartella dei colori JUB FAVOURITE FEELINGS contrassegnate da codici alfanumerici C, D, E, F e **asterisco \*** (sistema tintometrico JUMIX).
- tinte nella cartella dei colori JUB PITTURE ED INTONACI contrassegnate da codici numerici **con l'asterisco \*** che terminano con 2, 3, 4 e 5 (sistema tintometrico JUMIX)
- su richiesta è possibile fornire tonalità a campione

### 3. Dati tecnici

|                                                                                            |                              |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | JUBIZOL Unixil finish S 1.2                                                   |
| densità<br>(kg/dm <sup>3</sup> )                                                           |                              | ~1,70                                                                         |
| tempi di essiccazione - secco al tatto:<br>T = +20 °C, umid.rel. dell'aria = 65 %<br>(ore) |                              | ~ 6                                                                           |
| permeabilità al<br>vapore acqueo<br>EN ISO 7783-2                                          | Coefficiente $\mu$<br>(-)    | <90                                                                           |
|                                                                                            | valore S <sub>d</sub><br>(m) | <0,09<br>(d = 1,0 mm)<br>Classe V1 (elevata<br>permeabilità al vapore acqueo) |



|                                                                                                            |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| assorbimento d'acqua per capillarità w <sub>24</sub><br>EN 1062-3<br>(kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) | <0,06<br>classe W3 (basso<br>assorbimento d'acqua per<br>capillarità) |
| adesione secondo EAD 040083-00-0404, punto 2.2.20.2 (kPa)                                                  | >80                                                                   |

Componenti principali: leganti a dispersione polimerica, cariche fini e grossolane di calcite e di silicato di alluminio, addensanti a base di cellulosa e associativi, biossido di titanio, additivi silossanici, acqua.

#### 4. Preparazione del supporto

Il supporto deve essere leggermente ruvido (l'ideale è la ruvidezza dell'intonachino rifinito in maniera classica dalla granulazione di 1,0 millimetro), solido (resistenza alla pressione almeno 1,5 MPa – CS II secondo EN 998--1), asciutto e pulito, senza residui di particelle o polvere, privo di sali idrosolubili, macchie grasse e altre impurità. Le eventuali irregolarità sporgenze/rientranze rendono difficile la rifinitura dell'intonachino. È necessario perciò prestare la massima attenzione alla preparazione del supporto.

Prima di applicare l'intonachino decorativo, gli intonaci ed i rasanti livellanti nuovi devono asciugare da 7 a 10 giorni per ogni cm di spessore, mentre per i supporti in calcestruzzo il tempo minimo di asciugatura è di un mese dal getto (tempi di asciugatura del supporto a condizioni normali: T = +20 °C, umid. rel. dell'aria = 65 %). I supporti solidi vanno ripuliti da vecchie pitture, intonaci decorativi e altri rivestimenti a spessore. Dopodiché vanno spolverati accuratamente, possibilmente mediante lavaggio e, se necessario, vanno riparati e livellati. Il lavaggio a getto d'acqua calda o vapore è particolarmente consigliato per le superfici in fibrocemento e calcestruzzo, essendo così possibile eliminare tutti i residui di oli per casseforme dalle superfici nuove e fuliggine, muschio, lichene e resti di pitture ecc. dalle superfici vecchie.

I fondi adatti per i diversi tipi di supporto sono indicati nella tabella sottostante:

| Supporto                                                                                  | Primer                                                                                                                   | Consumo<br>(a seconda<br>dell'assorbenza e<br>rugosità del supporto) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| intonaci fini in calce-cemento e<br>rasanti nei sistemi compositi<br>d'isolamento termico | JUBIZOL Unigrund<br>(tonalità quanto più simile al colore dell'intonachino)                                              | 120 – 200 g/m <sup>2</sup>                                           |
|                                                                                           | ACRYLCOLOR diluito con l'acqua<br>(tonalità quanto più simile al colore dell'intonachino;<br>ACRYLCOLOR : acqua = 1 : 1) | 90 – 100 ml/m <sup>2</sup>                                           |
|                                                                                           | Fissativo acrilico diluito con acqua<br>(AKRIL Emulzija : acqua = 1 : 1)                                                 | 90 – 100 ml/m <sup>2</sup>                                           |
| superfici lisce, poco assorbenti<br>(calcestruzzo, pannelli in<br>fibrocemento).          | JUBIZOL Unigrund<br>(tonalità quanto più simile al colore dell'intonachino)                                              | 120 – 200 g/m <sup>2</sup>                                           |

Si applicano con un pennello idoneo, ACRYLCOLOR e AKRIL Emulzija sono applicabili anche con un rullo da imbianchino a setole lunghe o in tessuto oppure a spruzzo. È possibile proseguire con l'applicazione dell'intonachino solo quando il fondo è completamente asciutto. In condizioni normali (T = +20 °C, umid. rel. dell'aria = 65 %) il tempo di asciugatura per JUBIZOL Unigrund è di almeno 12 ore, per ACRYLCOLOR o AKRIL Emulzija da 4 a 6 ore.

#### 5. Preparazione dell'intonachino

Prima dell'uso, mescolare accuratamente l'intonachino con un mescolatore elettrico e, se necessario (in casi eccezionali), diluirlo con acqua (massimo 1 dl per contenitore). Controllare obbligatoriamente la tonalità dell'intonachino, quindi uniformarlo per eliminare anche le minime differenze – se anche impercettibili all'occhio nudo - nella tonalità cromatica tra i vari recipienti. In un recipiente abbastanza grande, mescolare bene il contenuto di quattro contenitori di prodotto. Dopo aver utilizzato un quarto dell'impasto ottenuto, aggiungere nel recipiente un altro contenitore di intonachino e mescolarlo accuratamente con quello rimanente. Non è necessario uniformare il prodotto quando si utilizza l'intonachino bianco non diluito proveniente dello stesso lotto.



I

Non “correggere” la miscela dell’intonachino durante l’utilizzo (aggiunta di pigmenti, diluizione, etc.).

## 6. Applicazione dell’intonachino

L’intonachino va applicato manualmente con un frattone in acciaio inox – oppure a macchina, a spruzzo – nello spessore maggiore del granello di sabbia più grosso. Per l’applicazione a spruzzo bisogna rispettare le istruzioni dei produttori dei macchinari. La superficie dell’intonachino va lisciata con un frattone in plastica subito dopo l’applicazione. Lisciare con movimenti circolari fino ad ottenere una struttura granulare uniforme. Ridurre al minimo il movimento dei granelli nello strato dell’intonachino durante la stesura ed evitare di spostare la massa a forma di onda davanti al frattone. La formazione di tale onda nella maggior parte dei casi va attribuita allo spessore eccessivo del materiale applicato oppure alla scarsa preparazione e all’irregolarità del supporto. I grumi di malta che sporgono dalla superficie dell’intonachino vanno in questo pressati alcuni minuti dopo la levigatura lisciando leggermente la superficie con un frattone inox pulito.

Il lavoro deve esser svolto rapidamente, senza interruzioni da un’estremità all’altra della parete. Sulle facciate che si estendono su diversi piani, la malta va applicata simultaneamente sull’intera superficie: l’applicazione va iniziata ai piani superiori e proseguita con uno “scostamento a gradini”. Le superfici maggiori vanno suddivise in sezioni minori adeguatamente larghe, bordure in malta e altre decorazioni, cornici ecc. In tal modo si evitano problemi causati dall’applicazione continuata dell’intonachino e si prevengono inestetismi originati dalla superficie insufficientemente piana. Il contatto tra le superfici negli angoli e ai bordi viene facilitato dalla creazione di alcune fasce finemente levigate e larghe alcuni cm che donano alle superfici lavorate un effetto decorativo piacevole. Le fasce decorative levigate, le bordure di malta, i riquadri ecc. vanno solitamente realizzati prima dell’applicazione dell’intonachino decorativo. Proteggerli con pitture per pareti adatte facendo attenzione a non superare i bordi passando alle superfici appena pronte all’applicazione dell’intonachino decorativo.

La pittura deve essere applicata in condizioni adeguate: temperatura dell’aria e del supporto compresa tra +5 °C e +30 °C, umidità relativa dell’aria non superiore a 80 %. Proteggere la facciata dal sole, vento e pioggia con teli protettivi, sospendere i lavori in caso di pioggia, neve, forte nebbia o vento ( $\geq 30$  km/h).

In condizioni normali ( $T = +20$  °C, umid. rel. dell’aria = 65 %), le superfici lavorate sono resistenti al dilavamento causato dalle acque piovane entro 24 ore al massimo.

Consumo indicativo/medio:

JUBIZOL Unxil finish S 1.2 mm                      ~2,2 kg/m<sup>2</sup>

Lavare accuratamente gli attrezzi con l’acqua a fine lavoro. Il materiale indurito non può essere rimosso.

## 7. Sicurezza e salute sul lavoro

Per istruzioni dettagliate riguardanti manipolazione del prodotto, uso di dispositivi di protezione individuale, gestione dei rifiuti, pulizia degli attrezzi, misure di primo soccorso, segnali di avvertenza, componenti pericolose, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, riferirsi alla scheda di sicurezza del prodotto reperibile sul sito web della JUB o contattare il produttore o il venditore. Durante la messa in opera del prodotto attenersi alle istruzioni e regolamenti relativi alla sicurezza di lavori edili, di pittura e intonacatura.

## 8. Manutenzione e ripristino delle superfici

Le superfici esterne realizzate con JUBIZOL Unxil finish S 1.2 mm non necessitano di manutenzioni particolari. Asportare polveri ed altre impurità non aderenti mediante aspirazione, spazzolatura o lavaggio con l’acqua. La polvere attaccata e le macchie si rimuovono strofinando leggermente con una spazzola morbida intrisa con soluzione di detersivi per uso domestico, dopodiché le superfici vanno sciacquate con acqua pulita.

Le superfici dalle quali non è possibile rimuovere la sporcizia o le macchie con il metodo descritto, vanno ripristinate con due mani d’idropittura fibrorinforzata per esterni SILICONECOLOR o di idropittura fibrorinforzata per esterni REVITALCOLOR.

## 9. Stoccaggio, trasporto e conservazione

Conservare e trasportare a temperature da +5 °C a +25 °C, proteggere dai raggi solari diretti. TEME IL GELO!

Durata del prodotto nella confezione originale, non aperta e integra: almeno 12 mesi dalla data di produzione.



## 10. Controllo di qualità

Le caratteristiche di qualità del prodotto sono stabilite nelle specifiche di produzione interne, nonché nei standard sloveni, europei e altri. Il sistema di gestione e controllo della qualità in conformità allo standard ISO 9001 che la JUB ha introdotto già da diversi anni consente di raggiungere la qualità dichiarata e prescritta. Il sistema prevede verifiche regolari di qualità nei laboratori propri, nonché presso l'Istituto per l'edilizia di Lubiana, occasionalmente anche presso enti professionali indipendenti nazionali ed esteri. La produzione segue scrupolosamente i standard sloveni ed europei in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza e salute sul lavoro garantiti e approvati dai certificati ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001.

L'idoneità di utilizzo di JUBIZOL Unixil finish S 1.2 mm come finitura nei sistemi compositi d'isolamento termico JUB è confermata dal rilascio del benessere tecnico europeo ETA – prove eseguite in conformità alle Guide tecniche EAD 040083-00-0404 (gennaio 2019) dall'Istituto per l'edilizia di Lubiana.

## 11. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche contenute in questa scheda si basano sulle nostre esperienze e sono fornite con lo scopo di garantire risultati ottimali nell'utilizzo del prodotto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti dalla scelta errata del prodotto da applicare, dall'utilizzo improprio dello stesso o dalla scarsa qualità del lavoro espletato.

La tonalità di colore può discostarsi da quella riportata sulla cartella colori o dal campione di riferimento custodito dalla JUB. Lo scostamento di colore  $\Delta E_{2000}$ , inerente alle tonalità della cartella colori JUB PITTURE ED INTONACI o ALL THE SHADES OF YOUR FAVOURITE FEELINGS, viene definito in conformità con lo standard ISO 7724/1-3 e secondo il modello matematico CIE DE2000 ed è al massimo  $\Delta E=2,5$ . Il controllo si effettua confrontando il campione dell'intonachino - applicato sulla superficie di prova e correttamente essiccato - con il proprio standard sul colore archiviato da TRC JUB d.o.o. L'intonachino prodotto secondo altre cartelle colori, con le basi ed i pigmenti messi a disposizione dalla JUB è la migliore approssimazione possibile, quindi lo scostamento totale dalla tonalità desiderata può anche essere maggiore dei valori garantiti sopra menzionati. Eventuali differenze di tonalità, causate da condizioni di lavoro non adeguate, mancato rispetto delle istruzioni riguardanti la preparazione della pittura, mancato rispetto dei principi di omogeneizzazione, applicazione su superfici non adeguatamente preparate, troppo o troppo poco assorbenti, su supporti umidi o non sufficientemente asciutti, non possono essere oggetto di contestazione.

Questa scheda tecnica completa e sostituisce tutte le edizioni precedenti. JUB si riserva tutti i diritti di apportare modifiche e integrazioni successive.

Codice e data di rilascio: **TRC-005/22-pek**, 05.10.2022

### JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia  
T: (01) 588 41 00 centrale  
(1) 588 42 80 o 080 15 56 consulenza tecnica  
E: [info@jub.eu](mailto:info@jub.eu)  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)



Il prodotto è realizzato in un'organizzazione detentrici dei certificati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018

