

SCHEDA TECNICA 01.01.09-ITA



JUPOL Denikol

Primer isolante per le macchie a base di calce e caseina

1. Descrizione, utilizzo

JUPOL Denikol è un rivestimento a base di calce e caseina per il blocco delle sostanze rapidamente e facilmente solubili in acqua presenti sulle superfici murali interne. Tali sostanze comprendono:

- depositi di nicotina e catrame in ambienti fortemente esposti al fumo;
- depositi di fuliggine e catrame sulle pareti dei camini, nei locali con focolari aperti e negli ambienti interessati da incendi;
- diversi tipi di sali presenti nelle macchie causate da infiltrazioni dovute a impianti idraulici, di riscaldamento o fognari danneggiati, da coperture deteriorate o dall'acqua utilizzata per lo spegnimento degli incendi;
- tannino e altre sostanze coloranti presenti nel rivestimento dei pannelli in cartongesso o nella massa legnosa di pannelli truciolari, pannelli in fibre di legno e materiali simili;
- sostanze rapidamente solubili in acqua provenienti da vecchi strati di pittura, in particolare da decorazioni applicate a rullo e da altre pitture murali decorative.

JUPOL Denikol lega le sostanze rapidamente solubili in acqua trasformandole in sostanze insolubili o scarsamente solubili e non reidratibili; inoltre copre efficacemente anche piccole macchie di grasso.

Se il trattamento isolante non viene eseguito, tali sostanze, durante l'applicazione di pitture a base d'acqua e nel corso di altri lavori "a umido", si sciolgono totalmente o parzialmente e, dopo l'essiccazione del rivestimento, riappaiono sotto forma di macchie più o meno estese e di diversa colorazione.

Le superfici risanate con JUPOL Denikol sono idonee alla successiva tinteggiatura con le seguenti pitture per interni: JUPOL Classic, JUPOL Citro, JUPOL Bio pittura a calce per interni. Non sono invece adatte all'applicazione di pitture lavabili, pitture al lattice e prodotti simili che formano una pellicola più resistente. In questi casi si raccomanda l'utilizzo di JUPOL Block.

AVVERTENZA: sulle superfici trattate con JUPOL Denikol non devono essere applicati prodotti rasanti.

2. Tonalità di colore

- bianco (tonalità 1001)

3. Dati tecnici

Imballaggio		Secchio in plastica da 5Lt	
Densità		~1,19 kg/dm³	
COV (VOC) contenuto di composti organici volatili		1 g/l	
Direttiva EU VOC – categoria		A/c<30	
Diluzione con acqua – in massa		0%	
Tempo d'essiccazione T = +20°C, umid. rel. dell'aria = 65%	asciutto al tatto		~2 ore
	pronto all'ulteriore lavorazione		24 ore
Consumo (per due mani)			150-400 ml/m²
Numero di mani raccomandato			1-2
Caratteristiche del film secco	permeabilità al vapore EN ISO 7783-2	coefficiente μ	<100
		valore Sd (d= 100 μm)	< 0,01 m Classe1 (alta permeabilità al vapore)

4. Condizioni di applicazione

La temperatura dell'ambiente e del supporto non deve essere inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C, l'umidità relativa dell'aria non deve superare l'80%.

5. Preparazione del supporto

JUPOL Denikol deve essere utilizzato solo su superfici asciutte di pareti e soffitti interni, con vecchi rivestimenti ben aderenti al supporto. Prima dell'applicazione, rimuovere solo la polvere e altre particelle sciolte o poco aderenti, nonché i rivestimenti bloccanti nel caso di pitture filmogene a base di solventi organici e rivestimenti simili. JUPOL Denikol non può essere applicato su superfici dipinte con pitture a base di gesso e altre pitture a rapida bagnatura, né su superfici dipinte con pitture a olio, vernici e smalti. Questi rivestimenti devono essere completamente rimossi.

6. Applicazione del prodotto

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso e più volte durante l'applicazione. Se necessario, diluire leggermente con acqua (il meno possibile: il potere isolante nei confronti delle macchie diminuisce rapidamente con la diluizione!). Calcolare o stimare la quantità necessaria in base alla superficie da trattare e ai dati relativi al consumo medio; nei casi specifici, il consumo va determinato misurando la quantità impiegata su una superficie di prova sufficientemente ampia.

Il prodotto si applica con un pennello da imbianchino o un pennello da muratore adatto per l'applicazione di rivestimenti a dispersione e solo raramente con un rullo da pittura (lunghezza del pelo o delle fibre da 18 a 20 mm; il manicotto può essere in nylon, dralon, perlon o vestan; la pelle di pecora naturale non è adatta!), in una o due mani. La seconda mano deve essere applicata solo quando la prima è completamente asciutta e comunque non prima di 24 ore.

Il rivestimento raramente copre completamente le macchie, ma ne riduce in modo significativo e affidabile la solubilità in acqua. JUPOL Denikol funge da fondo per le successive applicazioni di pitture coprenti o decorative. La pitturazione può essere eseguita solo dopo la completa essiccazione del prodotto; in condizioni normali ($T = +20^{\circ}\text{C}$, umidità relativa dell'aria = 65 %) ciò avviene generalmente dopo uno o due giorni. Se le superfici trattate con JUPOL DENIKOL vengono tinteggiate con pittura bianca, spesso è sufficiente una sola mano di finitura.

Gli attrezzi vanno immediatamente dopo l'uso lavati accuratamente con acqua.

7. Stoccaggio, condizioni di trasporto e data di scadenza

Stoccaggio e trasporto: temperatura da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+25^{\circ}\text{C}$, tenere al riparo dall'azione diretta dei raggi solari e fuori dalla portata dei bambini, TEME IL GELO!

Utilizzabile: almeno 6 mesi se conservato nella confezione originale sigillata ed integra.

7. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche in questa scheda sono fornite in base alle nostre esperienze e con lo scopo di utilizzare il prodotto ottenendo risultati ottimali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dalla scelta errata del prodotto, dall'impiego inadeguato o dall'insoddisfacente qualità di esecuzione dei lavori. Decliniamo inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il supporto per l'applicazione dei nostri prodotti venga preparato in modo improprio o con materiali di qualità inadeguata di altri produttori. In caso di applicazione dei nostri prodotti su substrati esistenti con vecchi rivestimenti o su substrati precedentemente preparati con materiali di altri produttori, è assolutamente necessario che prima dell'inizio dei lavori vengano preparati campi di prova o superfici adeguate con tutti i rivestimenti previsti dei prodotti JUB, in conformità alle istruzioni tecniche.

Misura di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

La presente scheda tecnica completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni, ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche ed integrazioni.

Codice e data dell'edizione: TDS 081/17-čad, 04.11.2024