

SCHEDA TECNICA 03.01.29-ITA



JUPOL Weiss

Idropittura per interni

1. Descrizione, utilizzo

JUPOL WEISS è un'idropittura bianca per interni a base di dispersione acquosa di leganti polimerici. È utile per la protezione decorativa di pareti e soffitti in edifici residenziali e commerciali e per altri edifici, se tale protezione non richiede l'uso di colori lavabili ossia resistenti allo sfregamento bagnato. Basi idonee sono intonaci fini di tutti i tipi, superfici trattate con rasanti, ecc. È anche possibile applicarla su vecchie tinte a dispersione se ben aderiti e su intonaci decorativi di ogni tipo, se ben aderenti. È caratterizzata da un contenuto estremamente basso di composti organici volatili (COV), è priva di metalli pesanti.

2. Tonalità di colore

- bianco (tonalità 1001)
- tonalità secondo la cartella colori JUB Home of Colours E-G, N, T, W
- tonalità secondo la cartella colori JUB Favourite Feelings E-G
- si possono ottenere tonalità pastello con DIPI Super Color (fino a 300 ml/15 l di pittura bianca), o tinte più forti con DIPI Koncentrat (fino a 300 ml/15 l di pittura bianca)

Le varie tonalità sono miscelabili tra loro in rapporti desiderati!

3. Dati tecnici

Imballaggio	Secchio in plastica da 8kg e 25kg
-------------	-----------------------------------

Densità		~1,715 kg/dm³	
COV (VOC) contenuto di composti organici volatili		1 g/l	
Direttiva EU VOC – categoria		A/c<30	
Diluzione con acqua – in massa		20%	
Diluizione con acqua – a volume		~34%	
Tempo d'essiccazione T = +20°C, umid. rel. dell'aria = 65%	asciutto al tatto	3 ore	
	pronto all'ulteriore lavorazione	4-6 ore	
Consumo (per due mani)		150-190 ml/m²	
Numero di mani raccomandato		2	
Caratteristiche dello strato di tinta essiccata	classificazione EN 13300	resistenza allo strofinamento ad umido	non resistente
		copertura	classe 2
		con resa	4 m²/l
		brillantezza	opaco
	permeabilità al vapore EN ISO 7783-2	coefficiente μ	<100
		valore Sd (d= 100 μm)	< 0,01 m Classe 1 (alta permeabilità al vapore)

4. Condizioni di applicazione

La temperatura dell'ambiente e del supporto non deve essere inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C, l'umidità relativa dell'aria non deve superare l'80%.

5. Preparazione del supporto

Il supporto deve essere solido, asciutto e pulito, senza residui di polvere o altre parti non aderenti, privo di macchie grasse, oli per casseforme ed altre impurità.

Malte e rasanti di nuova posa in condizioni normali (T = +20° C, umidità relativa = 65%) devono essere asciugati almeno un giorno per ogni mm di spessore. Dalle superfici già pitturate occorre rimuovere tutti i residui di pittura solubili in acqua e i residui di vernici a olio, lacche e smalti. Le superfici infestate da muffe prima della tinteggiatura devono sempre essere disinfettate.

Prima della prima tinteggiatura se necessario va applicato un primer. Consigliamo AKRIL EMULZIJA diluita con acqua (AKRIL EMULZIJA : acqua = 1: 1), mentre in caso di superfici più difficili e assorbenti si consiglia il fondo ad alta penetrazione JUKOL Primer diluito con l'acqua (JUKOL Primer : acqua = 1:1).

Per la ritinteggiatura e prima dell'applicazione della pittura su basi levigate con rasanti a dispersione, il primer di solito non è necessario.

Per informazioni tecniche dei fondi sopraindicati, si prega di leggere la scheda tecnica.

6. Preparazione dell' idropittura

Prima dell'uso JUPOL Weiss va mescolato accuratamente e, se necessario, diluirlo successivamente con acqua fino a ottenere la consistenza più adatta alla tecnica di applicazione e alle condizioni di lavoro (vedere la tabella sopra).

La pittura necessaria per rivestire la superficie del muro finito (o meglio ancora: tutte le superfici che andranno tinteggiate nella stessa tonalità di colore) va resa uniforme in un contenitore abbastanza grande. Per le grandi superfici dove non è tecnicamente possibile garantire una quantità sufficiente di pittura nemmeno per una sola mano, versare nel recipiente almeno tre secchi di pittura. Una volta utilizzato un terzo della pittura così preparata, aggiungere altra pittura nel contenitore e mescolarla bene con quella rimasta nel contenitore e via dicendo. Non è necessario uniformare la pittura bianca dello stesso lotto di produzione o della stessa data di produzione che non è stata diluita.

Non è ammessa alcuna "correzione" della pittura durante la tinteggiatura (aggiunta di coloranti, diluenti, ecc.).

Nelle aree in cui, a causa dell'elevata umidità relativa dell'aria, esiste un elevato rischio di formazione di muffe e alghe sulle superfici, aggiungere alla pittura pronta all'uso il 5–7,5 % (50–75 ml/l) di JUBOCIDE Plus.

7. Applicazione della pittura

Se utilizzato come protezione aggiuntiva di superfici trattate, applicare con rullo a pelo corto (lunghezza del pelo o delle fibre da 16 - 20 mm; sono utilizzabili i manicotti in fibre naturali e sintetiche oppure manicotti in vari tessuti sintetici - poliamide, dralon, vestan, nylon, perlon o poliestere).

Coprire singole superfici murarie da un lato all'altro senza interruzioni. Superfici difficilmente accessibili con rullo (angoli, bordi, grondaie, spallette, ecc.) vanno trattate per prime con pennelli o rulli più piccoli.

L'idropittura può essere applicata anche mediante spruzzatura. Si consiglia l'utilizzo di un ugello 517 con una pressione minima di 80 bar.

Dopo l'utilizzo gli utensili vanno subito puliti accuratamente con l'acqua.

8. Manutenzione e ripristino delle superfici tinteggiate

Le superfici delle pareti trattate con JUPOL Weiss non necessitano di manutenzioni particolari. La polvere ed altre impurità mal aderenti vanno asportate mediante aspirazione o spazzolatura.

Le superfici dalle quali non è possibile rimuovere la sporcizia o le macchie con il metodo descritto, vanno ripristinate con due mani d'idropittura come descritto nel capitolo »Applicazione dell'idropittura«. In caso di ritinteggiatura, normalmente non è necessaria l'applicazione di un primer.

9. Stoccaggio, condizioni di trasporto e data di scadenza

Stoccaggio e trasporto: temperatura da +5°C a +25°C , tenere al riparo dall'azione diretta dei raggi solari e fuori dalla portata dei bambini, TEME IL GELO!

Utilizzabile: almeno 18 mesi se conservato nella confezione originale sigillata ed integra.

7. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche in questa scheda sono fornite in base alle nostre esperienze e con lo scopo di utilizzare il prodotto ottenendo risultati ottimali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dalla scelta errata del prodotto, dall'impiego inadeguato o dall'insoddisfacente qualità di esecuzione dei lavori. Decliniamo inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il supporto per l'applicazione dei nostri prodotti venga preparato in modo improprio o con materiali di qualità inadeguata di altri produttori. In caso di applicazione dei nostri prodotti su substrati esistenti con vecchi rivestimenti o su substrati precedentemente preparati con materiali di altri produttori, è assolutamente necessario che prima dell'inizio dei lavori vengano preparati campi di prova o superfici adeguate con tutti i rivestimenti previsti dei prodotti JUB, in conformità alle istruzioni tecniche.

Misura di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

La presente scheda tecnica completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni, ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche ed integrazioni.

Codice e data dell'edizione: TDS 040/26-čad, 23.03.2026