

SCHEDA TECNICA 03.02.03-ITA



JUPOL Block

Idropittura speciale bloccamacchie per interni, per la protezione decorativa delle superfici murali

1. Descrizione, utilizzo

JUPOL Block è un'idropittura speciale bloccamacchie per interni, realizzata a base di emulsione acquosa, destinata alla tinteggiatura di ripristino di tutti i tipi di superfici murali e soffitti interni contaminati da macchie persistenti che non possono essere completamente rimosse e che non vengono adeguatamente coperte dalle normali pitture. Il film di pittura asciutto blocca efficacemente macchie persistenti quali macchie localizzate di grasso, macchie di nicotina e altre sostanze derivanti dalla combustione del tabacco, macchie di alimenti e bevande varie, fuliggine proveniente da canne fumarie, fuliggine causata da incendi, tracce dovute ad allagamenti o interventi di spegnimento degli incendi, perdite da condutture idriche e altri tipi di macchie idrosolubili. Oltre a bloccare efficacemente le macchie, il film di pittura asciutto garantisce un'adeguata adesione su supporti non eccessivamente untuosi, una buona resistenza all'abrasione a umido (classe 2) e un aspetto opaco. JUPOL Block può essere utilizzato come mano di finitura autonoma, senza necessità di applicare un ulteriore rivestimento.

2. Tonalità di colore

- bianco (tonalità 1001)
- tonalità della cartella colori JUB Home of Colours E-G, N, W
- tonalità della cartella colori JUB Favourite Feelings E-G

Idropitture di diverse tonalità sono tra di esse miscelabili in qualsiasi proporzione!

3. Dati tecnici

Imballaggio			Secchio in plastica da 0,75Lt, 2Lt, 5Lt e 15Lt
Densità			~1,512 kg/dm³
COV (VOC) contenuto di composti organici volatili			10 g/l
Direttiva EU VOC – categoria			A/c<30
Diluzione con acqua – in massa			0%
Diluizione con acqua – a volume			0%
Tempo d'essiccazione T = +20°C, umid. rel. dell'aria = 65%	asciutto al tatto		1 ore
	pronto all'ulteriore lavorazione		6 ore
Consumo (per due mani)			220-250 ml/m²
Numero di mani raccomandato			2-3
Caratteristiche dello strato di tinta essiccata	classificazione EN 13300	resistenza allo strofinamento ad umido	Resistente, classe 2
		copertura	classe 2
		con resa	8m²/l
		brillantezza	opaco spento
	permeabilità al vapore EN ISO 7783-2	coefficiente μ	<6935
		valore Sd (d= 100 μm)	< 0,694m Classe 2 (media permeabilità al vapore)

4. Condizioni di applicazione

La temperatura dell'ambiente e del supporto non deve essere inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C, l'umidità relativa dell'aria non deve superare l'80%.

5. Preparazione del supporto

Il supporto deve essere solido, asciutto e pulito, senza residui di polvere o altre parti non aderenti, privo di macchie grasse, oli per casseforme ed altre impurità.

I vecchi strati di idropitture devono essere saldamente aggrappati al supporto.

Non è consentito l'utilizzo di JUPOL Block su di superfici trattate con vernici fortemente assorbenti, a base di gesso, pitture ad olio, smalti e lacche. Queste vanno asportate completamente. Prima di applicare JUPOL Block, le superfici infestate da muffe devono essere obbligatoriamente disinfettate e le muffe rimosse.

6. Preparazione dell' idropittura

Prima dell' utilizzo il prodotto va mescolato accuratamente. La diluizione non è consentita!

Le idropitture di qualsiasi tonalità cromatica con date di produzione e lotti diversi vanno uniformate in un recipiente di dimensioni adatte. Per le superfici molto grandi, dove con il sistema descritto non è possibile garantire la quantità di idropittura necessaria, bisogna mescolare almeno tre contenitori del prodotto nello stesso recipiente. Dopo aver utilizzato un terzo del contenitore, aggiungere un'altra "latta" di idropittura e mescolarla accuratamente con quella rimanente. Non è necessaria l'uniformazione di colori bianchi non diluiti appartenenti allo stesso lotto di produzione.

Non è consentito correggere il prodotto durante l'applicazione (aggiunta di coloranti, diluizione, ecc.).

In presenza di forte umidità relativa negli ambienti che sono soggetti a condensa e specialmente negli angoli di cucine, bagni, lavanderie, ripostigli ecc è consentito aggiungere al prodotto dal 5 al 7,5 % (50 fino a 75 ml/L) di JUBOCIDE Plus.

ATTENZIONE! L'effetto bloccante diminuisce aumentando l'immissione di additivi antimuffa!

7. Applicazione della pittura

L'idropittura va applicata a due o tre mani (a seconda dell' intensità della macchia) in intervalli di almeno 6h (T = + 20°C umid . rel. dell'aria = 65%), con il rullo da imbianchino a setola lunga o in tessuto (la lunghezza delle setole o delle fibre varia da 18 a 20 mm; le setole possono essere naturali, sintetiche o di tessuto in nylon, dralon, perlon, vestan o poliestere), con pennello adatto all'applicazione di pitture a dispersione.

ATTENZIONE! Il prodotto tinteggiato va applicato sempre in due mani, prima della sua stesura va applicata una mano di prodotto non tinteggiato – bianco (due mani, per superfici molto sporche).

La stesura del prodotto su singole superfici deve essere eseguita senza interruzioni, da spigolo a spigolo, trattando l'intera superficie della parete e non solamente le zone interessate dalle macchie. Le superfici di difficile accesso con un normale rullo da pittura a pelo lungo (angoli, spigoli, scanalature, spallette strette, ecc.) vanno trattate per prime, utilizzando pennelli idonei o rulli più piccoli, adattati alle specifiche condizioni di applicazione. Si consiglia di rimuovere il nastro protettivo dalla parete 24 ore dopo l'applicazione dell'ultimo strato.

Gli attrezzi devono essere accuratamente lavati con acqua subito dopo l'uso. Prima del lavaggio, eliminare la pittura residua dal rullo utilizzando una spatola per la rimozione della pittura; successivamente lavare immediatamente e accuratamente gli attrezzi con acqua. Conservare il prodotto rimanente nel contenitore ben chiuso per eventuali ritocchi o per l'utilizzo in futuro.

8. Manutenzione e ripristino delle superfici tinteggiate

Le superfici pitturate non necessitano di manutenzione particolare. Asportare polveri e altre impurità non aderenti mediante aspirazione o spazzolatura. Pulire le macchie fresche (caffè, vino, tè, succo, senape, ketchup, tracce di

scarpe e cosmetici) con un panno bagnato o una spugna intrisa con detergenti per uso domestico, dopodiché le superfici vanno sciacquate con acqua pulita. Non pulire le macchie con spazzole, lato abrasivo della spugna o altri mezzi meccanici o chimici che possano danneggiare il film della pittura. Non lasciare detersivi sulla superficie del film per un tempo prolungato.

Le superfici dalle quali non è possibile rimuovere la sporcizia o le macchie con il metodo descritto vanno ripristinate con due mani di una delle idropitture lavabili della gamma JUPOL. Per il ripristino di superfici meno sporche è spesso sufficiente una sola mano. In questi casi, l'applicazione del fondo il più delle volte non è necessaria.

9. Stoccaggio, condizioni di trasporto e data di scadenza

Stoccaggio e trasporto: temperatura da +5°C a +25°C, tenere al riparo dall'azione diretta dei raggi solari e fuori dalla portata dei bambini, TEME IL GELO!

Utilizzabile: almeno 36 mesi se conservato nella confezione originale sigillata ed integra.

7. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche in questa scheda sono fornite in base alle nostre esperienze e con lo scopo di utilizzare il prodotto ottenendo risultati ottimali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dalla scelta errata del prodotto, dall'impiego inadeguato o dall'insoddisfacente qualità di esecuzione dei lavori. Decliniamo inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il supporto per l'applicazione dei nostri prodotti venga preparato in modo improprio o con materiali di qualità inadeguata di altri produttori. In caso di applicazione dei nostri prodotti su substrati esistenti con vecchi rivestimenti o su substrati precedentemente preparati con materiali di altri produttori, è assolutamente necessario che prima dell'inizio dei lavori vengano preparati campi di prova o superfici adeguate con tutti i rivestimenti previsti dei prodotti JUB, in conformità alle istruzioni tecniche.

Misura di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

La tonalità del colore può differire da quella riportata nella cartella colori o dal campione approvato. La differenza cromatica complessiva ΔE_{2000} , determinata in conformità alla norma ISO 7724/1-3 secondo il modello matematico CIE DE2000, è pari a un massimo di 1,5 per le tonalità delle cartelle colori JUB e a 2,5 per le tonalità delle cartelle colori NCS e RAL. Ai fini del controllo fa fede il campione di pittura correttamente essiccato, applicato su un supporto di prova, confrontato con lo standard della relativa tonalità conservato presso il TRC JUB. Le tonalità realizzate sulla base di altre cartelle colori rappresentano, con le basi e le paste coloranti JUB disponibili, la migliore approssimazione cromatica ottenibile; pertanto, la differenza cromatica complessiva rispetto alla tonalità richiesta può essere anche superiore ai valori massimi sopra indicati. Le differenze di tonalità dovute a condizioni di applicazione non idonee, alla preparazione della pittura non conforme alle istruzioni riportate nella presente scheda tecnica, al mancato rispetto delle regole di uniformazione della tonalità, nonché all'applicazione su supporti non adeguatamente preparati, eccessivamente o insufficientemente assorbenti, più o meno ruvidi, umidi o non sufficientemente asciutti, non possono costituire oggetto di reclamo.

La presente scheda tecnica completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni, ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche ed integrazioni.

Codice e data dell'edizione: TDS 047/26-čad, 23.03.2026