

SCHEDA TECNICA 03.02.16-ITA



JUPOL Block spray

Idropittura speciale spray per interni, coprimacchia e bloccamacchie

1. Descrizione, utilizzo

JUPOL Block spray è una pittura a rapida essiccazione, a base di solventi, specificamente formulata per il blocco localizzato di sostanze idrosolubili e macchie presenti sulle superfici murali interne, che non possono essere completamente coperte con le normali pitture murali a dispersione. A differenza delle tradizionali pitture murali a base d'acqua, JUPOL Block spray blocca efficacemente le sostanze facilmente e rapidamente solubili in acqua. Il prodotto è inoltre caratterizzato da un buon potere coprente e da una buona adesione su superfici murali sgrassate (residui di macchie oleose precedentemente puliti, ecc.). Il prodotto è particolarmente indicato come fondo isolante per il trattamento localizzato di aree problematiche, consentendo la successiva sovraverniciatura delle superfici trattate con una normale pittura murale per interni a dispersione. Essendo confezionato in bomboletta spray, il prodotto è destinato esclusivamente al trattamento localizzato delle superfici.

2. Tonalità di colore

- bianco (opaco)

3. Dati tecnici

Imballaggio	Contenitore aerosol da 400 ml
-------------	-------------------------------

Tonalità		bianco
Base chimica		a base di solvente
Densità		~0,75 g/cm ³
Pressione nella bomboletta (spray)		4 bar
Tempo d'essiccazione T = +20°C, umid. rel. dell'aria = 65%	Tempo di formazione della pellicola (min.)	~ 10
	Fuori polvere (min.)	~ 20
	Sovraverniciabile (min.)	~ 30
	Completamente asciutto (h)	~ 24
Caratteristiche del film secco	Spessore del film secco – applicazione a due strati (µm)	~ 15
	Spessore del film secco – applicazione a quattro strati (µm)	~ 35
	Brillantezza	opaco

4. Condizioni di applicazione

La temperatura dell'ambiente e del supporto non deve essere inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C, l'umidità relativa dell'aria non deve superare l'80%.

5. Preparazione del supporto

Il supporto deve essere solido, asciutto, privo di polvere e di altre particelle non aderenti o scarsamente aderenti. Rimuovere, per quanto possibile, tutte le macchie ostinate presenti sul supporto, compresi residui di oli e altri grassi.

Le vecchie pitture devono essere integre e saldamente aderenti al supporto.

L'applicazione di JUPOL Block spray su superfici tinteggiate con pitture a base di gesso e altre pitture facilmente riattivabili dall'acqua, nonché su superfici tinteggiate con pitture ad olio, vernici e smalti, non è possibile. Tali rivestimenti devono essere completamente rimossi. Le superfici interessate da muffe devono essere obbligatoriamente disinfettate prima della tinteggiatura con i prodotti ALGICIDE Plus spray o ALGICIDE Plus concentrate.

6. Preparazione dell' idropittura

Prima dell'uso, agitare accuratamente la bomboletta per almeno 2 minuti; durante l'agitazione si deve sentire il movimento della sfera. Non colpire la bomboletta con oggetti smussati e, in generale, prestare attenzione a non danneggiarla.

7. Applicazione della pittura

L'ambiente in cui viene applicato JUPOL Block spray deve essere adeguatamente ventilato. La pittura non va utilizzata in prossimità di fiamme libere o di oggetti riscaldati a temperature elevate. La pittura va applicata da una distanza minima di 25 cm, in uno o più strati sottili. Sulle superfici verticali prestare attenzione a evitare colature; si consiglia pertanto di interrompere la spruzzatura ogni volta che si cambia la direzione di applicazione. Qualora la pittura venga applicata direttamente sulle macchie, l'applicazione va estesa di almeno 1 cm oltre l'intera superficie della macchia, riducendo così la possibilità che la macchia risulti nuovamente visibile durante la successiva applicazione della finitura. Dopo 24 ore dall'ultima applicazione della pittura, si può procedere con l'applicazione dello strato di finitura, che deve essere costituito da una pittura in dispersione di alta qualità, ad esempio: JUPOL Classic, JUPOL Gold supreme, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt, JUPOL Brilliant e JUPOL Junior.

Dopo l'uso, l'ugello della bomboletta va pulito accuratamente. A tale scopo, capovolgere la bomboletta metallica con l'ugello rivolto verso il basso e azionare l'erogatore. Mantenere l'erogazione per 2–3 secondi, ovvero fino a quando dalla bocchetta non fuoriesce più pittura. Al termine della pulizia, richiudere la bomboletta con il coperchio originale.

8. Manutenzione e ripristino delle superfici tinteggiate

Le superfici trattate non richiedono particolari interventi di manutenzione.

9. Stoccaggio, condizioni di trasporto e data di scadenza

Stoccaggio e trasporto: temperatura da +5°C a +25°C , tenere al riparo dall'azione diretta dei raggi solari e fuori dalla portata dei bambini, TEME IL GELO!

Utilizzabile: almeno 18 mesi se conservato nella confezione originale sigillata ed integra.

7. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche in questa scheda sono fornite in base alle nostre esperienze e con lo scopo di utilizzare il prodotto ottenendo risultati ottimali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dalla scelta errata del prodotto, dall'impiego inadeguato o dall'insoddisfacente qualità di esecuzione dei lavori. Decliniamo inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il supporto per l'applicazione dei nostri prodotti venga preparato in modo improprio o con materiali di qualità inadeguata di altri produttori. In caso di applicazione dei nostri prodotti su substrati esistenti con vecchi rivestimenti o su substrati precedentemente preparati con materiali di altri produttori,

è assolutamente necessario che prima dell'inizio dei lavori vengano preparati campi di prova o superfici adeguate con tutti i rivestimenti previsti dei prodotti JUB, in conformità alle istruzioni tecniche.

Misura di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

La presente scheda tecnica completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni, ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche ed integrazioni.

Codice e data dell'edizione: TDS 009/25-čad, 15.05.2025