

SCHEDA TECNICA 05.02.01-ITA



HYDROSOL Nastro sigillante 120

Nastro sigillante

1. Descrizione, impiego

HYDROSOL Nastro sigillante 120 è una guarnizione permanentemente elastica destinata al rinforzo di malte impermeabilizzanti su superfici angolari verticali e orizzontali, sia interne che esterne. È composto da gomma NBR, rivestito su entrambi i lati con feltro di poliestere a basso contenuto tessile. Si contraddistingue per l'elevata elasticità, la buona resistenza agli alcali e alle temperature, le proprietà di recupero elastico e la compatibilità con silicone e con adesivi e rivestimenti privi di solventi. Garantisce inoltre un'eccellente compatibilità e una buona adesione con dispersioni polimeriche, sigillanti minerali flessibili e resine termoreattive.

2. Dati tecnici

Confezione (1 pezzo)	10 m, 50 m
Spessore nastro	0,6 mm
Larghezza nastro	120 mm
Peso	50 g/m
Resistenza alla pressione d'acqua	impermeabile a 3 bar
Allungamento a rottura trasversale	250 %
Allungamento a rottura longitudinale	50 %
Resistenza termica	da - 20°C a + 90°C
Spessore dello strato d'aria equivalente, Sd [m]	5

3. Preparazione del supporto

La preparazione del supporto dipende dal sistema di impermeabilizzazione adeguatamente utilizzato.

4. Istruzioni per la posa

Sulle superfici angolari orizzontali e verticali si applica uno strato di malta impermeabilizzante che funge da base adesiva; successivamente, si taglia il nastro sigillante HYDROSOL 120 alla lunghezza desiderata e lo si preme nello strato fresco di malta impermeabilizzante. Livellare eventuali irregolarità con un frattazzo inox. Una volta che il primo strato è asciutto, applicare sistematicamente ulteriori strati parallelamente all'impermeabilizzazione dell'intera superficie, assicurandosi che il pezzo sia completamente ricoperto dalla malta sigillante. Nel giunto tra due strisce di nastro o tra nastro e un elemento angolare, è necessario prevedere una sovrapposizione di cm. Prima di applicare ulteriori prodotti, è necessario effettuare una prova di compatibilità.

5. Stoccaggio, trasporto e durata

Il prodotto può essere conservato nella confezione originale chiusa, in un locale fresco e asciutto, per un massimo di 24 mesi.

6. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche contenute in questa scheda si basano sulla nostra esperienza e sono fornite allo scopo di ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del prodotto. Tutte le garanzie relative alle caratteristiche del prodotto (compresa la tonalità) valgono solo per il sistema completo JUB. Si declina ogni responsabilità per i danni causati dalla scelta errata del prodotto, da un utilizzo scorretto o da un lavoro poco professionale.

Misure di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Questa scheda tecnica completa e sostituisce tutte le edizioni precedenti. JUB si riserva tutti i diritti di apportare modifiche e integrazioni successive.

Codice e data di rilascio: TDS 096/25-čad, 11.11.2025