

## SCHEMA TECNICA 02.02.03-ITA



# JUBOGLET Hobby kit 1-50

## Impasto riparatore

### 1. Descrizione, utilizzo

JUBOGLET HOBBY KIT 1-50 è un rasante livellante per interni a presa rapida a base di gesso progettato per la rasatura di incavi di un certo spessore e irregolarità, per riempire le canalette d'installazione, le crepe e le fughe, su superfici minori può essere utilizzato anche come rinzafo o intonaco civile. Si utilizza raramente per livellare superfici murarie di grandi dimensioni o i soffitti in quanto si riesce difficilmente a realizzare a causa del "tempo aperto" relativamente breve del composto di malta. Le superfici livellate possono essere pitturate con tutti i tipi di pitture per pareti a dispersione, di solito vengono precedentemente rasate anche con JUBOLIN CLASSIC 0-3, JUBOLIN P 25 FIN 0-5 E o JUBOGLET NIVELIN 0-3.

### 2. Dati tecnici

Confezionamento (sacchetti di carta)		2kg, 15kg
Densità		~1,7 kg/dm <sup>3</sup>
Spessore dello strato		<5 mm
Diluizione con acqua – in % sulla massa		35 %
Tempo d'essiccazione T = +20 °C, um. rel. dell'aria = 65 %	Adatto per ulteriori lavorazioni	24-48 h
Consumo medio		1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Permeabilità al vapore EN ISO 7783-2	coefficiente $\mu$	<30
	valore Sd (d = 3 mm)	0,9 m classe 2 (media permeabilità)
Adesione sull'intonaco standard in calce cemento (1 : 1: 6)(EN 4624)		<0,35 MPa

### 3. Condizioni di installazione

La temperatura dell'ambiente e del supporto non deve essere inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C, l'umidità relativa dell'aria non deve superare l'80%.

## 4. Preparazione del supporto

La base può essere un muro in mattoni privo di intonaco o intonacato, può essere anche una superficie muraria o un soffitto già precedentemente pitturato. In ogni caso la base deve essere asciutta, solida e pulita, priva di particelle legate debolmente, polvere, grassi e altre impurità. Dalle superfici già pitturate vanno rimosse le vecchie pitture, i depositi oleosi, le lacche e gli smalti. Prima della posa di JUBOGLET HOBBY KIT 1-50 la superficie pulita viene solitamente inumidita solo con acqua.

Per informazioni tecniche dettagliate sui primer menzionati, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## 5. Preparazione del prodotto per l'applicazione

JUBOGLET HOBBY KIT 1-50 viene preparato aggiungendo alla miscela secca circa il 35% di acqua (~0,35 l/kg). La miscela secca viene aggiunta alla quantità misurata di acqua e manualmente o con un mixer elettrico viene mescolata intensamente fino a ottenere un impasto pastoso e omogeneo.

Il tempo aperto per la posa in opera dell'impasto preparato è di 30 minuti.

## 6. Applicazione del prodotto

L'impasto va applicato con una cazzuola in acciaio inossidabile o con una spatola inox. La superficie viene livellata solo dopo aver perso un po' d'acqua, ovvero quando inizia a solidificarsi. Quanto velocemente avverrà, dipende dalle condizioni microclimatiche, dallo spessore del rivestimento e dall'assorbimento della base. Bisogna in ogni caso considerare che l'impasto già in meno di un'ora si consolida a tal punto da non poter essere più lavorato. Al massimo dello spessore la superficie può essere rettificata dopo 1-2 giorni, con metà dello spessore la stessa capacità di lavorazione viene raggiunta già dopo circa 12 ore. Il consolidamento finale dell'impasto si ottiene dopo 2-3 giorni dalla posa in opera (a seconda dello spessore dell'applicazione). A quel punto la sua superficie può essere ulteriormente rasata a fine con JUBOLIN CLASSIC 0-3, JUBOLIN P 25 FINE 0-5 o JUBOGLET NIVELIN 0-3, se però tale rasatura non è necessaria, si può pitturare con altre pitture per interni a dispersione.

Dopo l'utilizzo gli utensili vanno subito puliti accuratamente con l'acqua.

## 7. Stoccaggio, condizioni di trasporto e data di scadenza

Durante il trasporto il prodotto viene protetto dall'umidificazione. Stoccaggio in locali asciutti e aerati, tenere fuori dalla portata dei bambini!

Durata in caso di stoccaggio nella confezione originale sigillata e integra: almeno 12 mesi per la confezione da 2 chilogrammi, ovvero almeno 6 mesi per la confezione da 15 chilogrammi.

## 8. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche in questa scheda sono fornite in base alle nostre esperienze e con lo scopo di utilizzare il prodotto ottenendo risultati ottimali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dalla scelta errata del prodotto, dall'impiego inadeguato o dall'insoddisfacente qualità di esecuzione dei lavori.

Misure di sicurezza: seguire le indicazioni riportate nella scheda di sicurezza del prodotto.

La presente scheda tecnica completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni, ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche ed integrazioni.

Codice e data dell'edizione: TRC-062/17-pek, 04.11.2024

### JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija  
T: 01 588 41 00 (h.c.), 01 588 42 17 (prodaja), 01 588 42 18 ali 080 15 56 svetovanje  
E: jub.info@jub.si  
jub.eu

