

SCHEDA TECNICA 02.01.01-ITA



JUBOLIN Classic 0-3

Stucco rasante per interni

1. Descrizione, utilizzo

JUBOLIN CLASSIC 0-3 è un stucco rasante pastoso in dispersione, utilizzato per la rasatura fine e la lisciatura di pareti e soffitti interni negli edifici abitativi, commerciali, industriali ed altri. Viene utilizzato anche per il riempimento e livellamento di piccole conche, crepe, cavità e screpolature. Le superfici lisciate sono di un colore bianco sporco e possono essere trattate con tutti i tipi di pitture murali a dispersione ed utilizzate come supporto per l'incollaggio di carta da parati o come supporto per varie lavorazioni decorative.

Supporti adatti: intonaci fini in calce, calce-cemento o solo cemento, pannelli in cartongesso e fibrocemento, truciolato come pure per superfici non intonacate in calcestruzzo o calcestruzzo aerato. L'applicazione è possibile anche su di vecchi strati di idropitture saldamente aggrappati e resistenti allo strofinamento ad umido.

2. Dati tecnici

Imballaggio	Contenitori in plastica da 1kg, 3kg, 8kg e 25kg	
Densità	~1,68 kg/dm ³	
Spessore del rivestimento	1-2 mm	
Tempo di asciugatura T = +20 °C, umidità rel. aria = 65%	pronto per la scartavetratura	~12 ore
Consumo medio indicativo	1,75 kg/m ²	
Permeabilità al vapore EN ISO 7783-2	μ, coefficiente	<8
	valore Sd (d = 1 mm)	0,017 m Classe 1 (alta permeabilità al vapore)

Adesione sull'intonaco standard in calce-cemento (1:1:6) (EN 4624)	> 0,45 MPa
--	------------

3. Condizioni di applicazione

Il prodotto va applicato solo in condizioni climatiche e microclimatiche e di lavoro adatte: la temperatura dell'ambiente e del supporto deve essere tra i +5°C ed i +35°C, l'umidità relativa dell'aria non deve superare 80%.

4. Preparazione del supporto

Il supporto deve essere solido, asciutto e pulito, senza residui di polvere o altre parti non aderenti, sali facilmente solubili nell'acqua, privo di macchie grasse, oli per casseforme ed altre impurità. Le polveri ed altre impurità mal aderenti vanno asportate mediante aspirazione o spazzolatura, i residui di oli per casseforme presenti sulle superfici in calcestruzzo vanno eliminate con il lavaggio a getto d'acqua calda o vapore. Dalle superfici già pitturate vanno asportati tutti gli strati di idropitture che possono venir rapidamente intrisi nell'acqua, idropitture a base d'olio e lacche. Prima dell'applicazione del prodotto bisogna disinfettare le pareti infestate da muffe.

L'utilizzo del prodotto su supporti estremamente deboli (intonaci deboli e rasanti poco consistenti), che possono essere rimossi già con una leggera abrasione o durante la rimozione dei nastri protettivi, non è consentito.

Gli intonaci nuovi devono asciugare/stagionare almeno 7 - 10 giorni per ogni cm di spessore in condizioni normali (T= +20°C, umid. rel. dell'aria = 65%), mentre per i supporti in calcestruzzo il tempo minimo di asciugatura/stagionatura è di un mese.

Prima dell'applicazione del prodotto applicare sul supporto pulito il fondo adatto. Si raccomanda l'uso di AKRIL EMULZIJA o JUKOL Primer diluiti con acqua (AKRIL EMULZIJA : acqua = 1 : 1, JUKOL Primer : acqua = 1 : 1). Il fondo va applicato con un pennello idoneo o rullo a setola lunga o in tessuto oppure a spruzzo. E' possibile procedere con l'applicazione del prodotto, in condizioni normali (T = +20°C, umidità relativa = 65%), dopo 6 ore (AKRIL EMULZIJA) o dopo 12 ore (JUKOL Primer) dal l'applicazione del fondo

Per le informazioni tecniche relative ai primer sopra indicati, si prega di consultare la scheda tecnica.

5. Preparazione del rasante livellante per la posa

JUBOLIN CLASSIC 0-3 è uno stucco pastoso pronto all'uso. Per l'applicazione non è necessaria una preparazione particolare.

6. Applicazione del rasante livellante

Solitamente il prodotto va applicato a due mani - lo spessore del singolo strato non deve superare 1 o 2 mm, per uno spessore totale di 3 mm. L'impasto va applicato e steso sulla superficie lavorata manualmente con un fratone in acciaio inox lisciandola al meglio. L'eccesso del materiale può essere rimosso con un fratone in acciaio.

Il primo strato del prodotto applicato va carteggiato mediante carta abrasiva a grana fine manualmente o a macchina prima dell'applicazione del secondo strato. Lo stesso vale anche per il secondo o lo strato finale. In caso di

preparazione dei supporti per trattamenti/lavorazioni decorative più esigenti utilizzare la carta abrasiva numero P150; in tutti gli altri casi utilizzare carta abrasiva numero P150 – P220.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo.

7. Stoccaggio, condizioni di trasporto e data di scadenza

Stoccaggio e trasporto: temperatura da +5°C a +25°C , tenere al riparo dall'azione diretta dei raggi solari e fuori dalla portata dei bambini, TEME IL GELO!

Utilizzabile: almeno 12 mesi se conservato nella confezione originale sigillata ed integra.

6. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche in questa scheda sono fornite in base alle nostre esperienze e con lo scopo di utilizzare il prodotto ottenendo risultati ottimali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dalla scelta errata del prodotto, dall'impiego inadeguato o dall'insoddisfacente qualità di esecuzione dei lavori. Decliniamo inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il supporto per l'applicazione dei nostri prodotti venga preparato in modo improprio o con materiali di qualità inadeguata di altri produttori. In caso di applicazione dei nostri prodotti su substrati esistenti con vecchi rivestimenti o su substrati precedentemente preparati con materiali di altri produttori, è assolutamente necessario che prima dell'inizio dei lavori vengano preparati campi di prova o superfici adeguate con tutti i rivestimenti previsti dei prodotti JUB, in conformità alle istruzioni tecniche.

Misura di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

La presente scheda tecnica completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni, ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche ed integrazioni.

Codice e data dell'edizione: TDS-057/25-čad, 03.11.2025